

	zawiera	m ²	waga
1 paczka	9 desek	2,20 m ²	15,7 kg
1 paleta	56 paczek	123,34 m ²	891 kg

Specyfikacja produktu

Wymiary	1288 x 190 mm
Grubość	8 mm
V-fuga	4
Zamek	DuoLoc
Klasa użyteczności	23 intensywny użytek domowy
	32 użytek komercyjny
Gwarancja - użytek domowy	dożywotnia
Gwarancja - użytek komercyjny	5 lat

Warunki gwarancji dostępne na www.premiumfloor.pl

Skład

Powierzchnia	Bezpośrednio laminowany papier, impregnowany żywicą melaminową
Podłoże	Odporna na wilgoć płyta pilśniowa o dużej gęstości (HDF) poddana obróbce w technologii hydrofobowej
Spód	Bezpośrednio laminowany papier, impregnowany żywicą melaminową

Wyniki testów

Klasa ścieralności	EN13329	AC4 (IP _≥ 4000)
Odporność na uderzenia	EN13329	Mała piłka : ≥ 12 N - Duża piłka : ≥ 750 mm
Pęcznienie	EN13329	12% (wymagania ≤ 18%)
Odporność ogniowa	EN14041	Cfl-S1
Emisja fo	EN14041	E1
Antypoślizgowość	EN14041	DS
Gęstość	EN323	900 kg/m ³
Odporność na plamy	EN438	5 (grupy 1+2) ; 4 (grupa 3)
Efekt nóżki meblowej	EN424	Brak uszkodzeń (typ stopy 0)
Efekt krzesel z kółkami	EN425	Brak uszkodzeń lub zmian w wyglądzie
Odporność termalna w połączeniu z podkładem Premium ThermoPlus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – odpowiednie dla ogrzewania i chłodzenia podłogowego

Certyfikaty

- DOP : 170-DPLA18-1
- Zrównoważony rozwój lasów
PEFC certified (07-31-229)
- Oznakowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji VOC : A+

EN14041
DOP: 170-DPLA18-1
NB:1161
18

Podłogi laminowane
EN13329



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).